原位光沉积制备 Z 型 α -Fe₂O₃/g-C₃N₄异质结 及其可见光驱动光解水产氢性能

陈 烽*.1.2 张成花² 金培岳² 赵才贤*.2 (¹广东石油化工学院化学工程学院,茂名 525000) (²湘潭大学化工学院,湘潭 411105)

摘要:采用原位光沉积-煅烧法制得了Z型α-Fe₂O₃/g-C₃N₄异质结复合光催化剂。分别采用透射电子显微镜、X射线衍射、X射 线光电子能谱、紫外可见漫反射光谱、荧光光谱以及电化学测试对样品进行了表征,并考察了可见光下光解水产氢活性。结果 表明:当α-Fe₂O₃的负载量为2.9%时,α-Fe₂O₃/g-C₃N₄复合光催化剂具有最优的产氢催化活性,产氢速率高达1841.9 μmol·g⁻¹· h⁻¹,约为g-C₃N₄的3.3倍。光催化性能的提高主要归因于3方面:(1)高温煅烧过程中α-Fe₂O₃的形成,有效促进了氮化碳片层的 热剥离,增大了比表面积,从而为光催化反应提供了更多反应活性位;(2)超细α-Fe₂O₃颗粒(5~8 nm)高度均匀地分散在g-C₃N₄表 面,并且与其紧密结合,形成了高质量的Z型异质结;(3)Z型异质结不仅有效抑制地了光生载流子的复合,同时极大地保留了 g-C₃N₄导带电子的强还原性和α-Fe₂O₃价带空穴的强氧化性。

关键词:氮化碳;Z型异质结;三氧化二铁;光催化产氢
中图分类号:0643.3 文献标识码:A 文章编号:1001-4861(2022)03-0469-10
DOI:10.11862/CJIC.2022.045

Preparation of Z-Scheme α -Fe₂O₃/g-C₃N₄ Heterojunction Based on *In-Situ* Photodeposition and Photocatalytic Activity for Hydrogen Production under Visible Light

CHEN Feng*,1,2 ZHANG Cheng-Hua² JIN Pei-Yue² ZHAO Cai-Xian*,2

(¹Chemical Engineering College, Guangdong University of Petrochemical Technology, Maoming, Guangdong 525000, China) (²Chemical Engineering College, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411105, China)

Abstract: A Z-scheme α -Fe₂O₃/g-C₃N₄ photocatalyst was successfully prepared by the method of *in-situ* photodeposition-calcination. The as-prepared samples were characterized by transmission electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy, UV-Vis diffuse reflectance spectroscopy, photoluminescence spectroscopy, and electrochemical test. The photocatalytic activity was evaluated by visible-light-driven water-splitting hydrogen production. The results showed that when the loading amount of α -Fe₂O₃ was 2.9%, the photocatalyst exhibited remarkably high photocatalytic activity toward H₂ evolution with a rate of 1 841.9 µmol·g⁻¹·h⁻¹, 3.3 times higher than that of pure g-C₃N₄. The enhanced performance is attributed to the following reasons: (1) α -Fe₂O₃ promotes exfoliation of g-C₃N₄ during high-temperature calcination, enlarging specific surface area and providing more active sites; (2) ultrafine α -Fe₂O₃ particles (5-8 nm) are highly uniformly dispersed on the surface of g-C₃N₄ and tightly combined to it, forming high-quality Z-scheme heterojunctions; (3) the Z-scheme structure not only effectively suppresses the photocarriers recombination, but also greatly retains the strong reduction originated from g-C₃N₄ conduction band and the strong oxidation originated from α -Fe₂O₃ valence band.

Keywords: $g-C_3N_4$; Z-scheme heterojunction; α -Fe₂O₃; photocatalytic hydrogen evolution

国家自然科学基金(No.21878254)和广东石油化工学院人才引进项目(No.2018rc49)资助。

*通信联系人。E-mail:caixianzhao@74gmail.com,chen1212feng@163.com

收稿日期:2021-09-25。收修改稿日期:2021-12-14。

半导体光解水制氢技术被公认为是解决能源 危机和环境污染问题的理想途径之一。石墨相氮 化碳(g-C₃N₄)是一种具有可见光响应活性的聚合物 半导体,具有原料廉价易得、制备简单、无毒和稳定 性好等优势,是光催化材料研究的热点之一^[1-2]。但 是,纯g-C₃N₄存在比表面积小、光吸收范围窄(吸收 边约为460 nm)及光生电子-空穴对复合率高等不 足,导致太阳能利用率较低,严重制约了其实际 应用^[3-4]。

通过将g-C₃N₄与能带合适的半导体复合,构建 异质结,是有效拓宽其光谱响应范围、促进光生载 流子分离、抑制光生载流子复合的有效策略之 一^[5-6]。α-Fe₂O₃是一种n型窄带隙半导体(2.0~2.2 eV),其价带电位(约2.48 V(vs RHE))^四较正,具有较强 的光催化氧化能力,被广泛应用于光降解污染物等 领域^[8-10]。一般来说,利用α-Fe₂O₃与g-C₃N₄能带之间 的差异,通过将两者复合,可构筑传统异质结和Z型 异质结。这2种结构均可有效地促进光生电子-空 穴对的分离,提高g-C₃N₄的光催化活性^[11]。但考虑 到 α-Fe₂O₃ 的 价 带 电 位 较 高, 具 有 强 氧 化 性, 而 g-C₃N₄的导带电位(-1.13 V(vs RHE))^[12]较低,具有强 还原性,构建Z型异质结不仅可以保留 α -Fe₂O₃的强 氧化性和g-C₃N₄的强还原性,同时也能满足光解水 析氢反应的热力学条件。因此,Z型异质结的光催 化活性通常优于传统异质结[13-19]。如Jiang等[7]通过 浸渍-水热法,成功构筑了Z型海胆状 α -Fe₂O₃/g-C₃N₄ 复合材料,有效地提高了光催化还原CO,生成CO的 速率;Xu等118利用静电吸附作用,将g-C3N4与 α -Fe₂O₃相结合,成功地构建了Z型异质结,极大地 提高了其光解水产氢速率;She等^[20]以α-Fe₂O₃纳米 片为催化剂、三聚氰胺为原料,通过热催化分解法, 制备出 2D α -Fe₂O₃/g-C₃N₄ Z 型复合材料。研究发现 α-Fe₂O₃在热解过程中可促进g-C₃N₄片层剥离,这不 仅可有效增加光催化材料的比表面积,同时也能促 进g-C₃N₄与α-Fe₂O₃之间的结合,形成结合紧密的固 态Z型异质结。研究表明,该复合材料在波长420 nm处的表观量子效率高达44.3%,并且在无任何牺 牲剂的条件下,也表现出较优的全分解水性能。虽 然通过将g-C₃N₄与α-Fe₂O₃复合形成Z型异质结可有 效地提高g-C₃N₄光解水产氢性能,但是,目前报道的 制备Fe₂O₃/g-C₃N₄Z型异质结复合材料的方法也存 在以下不足:(1) α-Fe₂O₃在g-C₃N₄的表面分散不够均 匀、易团聚且结合不够紧密,形成的Z型异质结的数 量和结合程度不够充分,从而导致光生载流子的分 离与传输效率不太高;(2) α -Fe₂O₃半导体的尺寸较 大,导致光生载流子迁移至表面的距离较长,抑制 光生载流子复合的能力有待进一步提高。因此,如 何实现纳米化的 α -Fe₂O₃半导体均匀地、结合紧密地 分散在 g-C₃N₄的表面,是制备高效 α -Fe₂O₃/g-C₃N₄光 催化复合材料的关键。

采用光辅助沉积法,利用光生电子在g-C₃N₄的 表面诱导原位生成普鲁士蓝,作为纳米 α -Fe₂O₃的前 驱体,结合高温热解反应,制备出Z型 α -Fe₂O₃/g-C₃N₄ 复合光催化材料。探究了Z型复合光催化剂的形 貌、晶型结构以及光学性质,考察了催化材料的光 催化活性,并揭示了光催化活性提高机理。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

所用试剂均为分析纯。尿素、三聚氰胺、铁氰 化钾、三乙醇胺、乙醇、六水合氯化铁、乙酰丙酮、聚 乙烯醇和乙酸钠均购自国药集团化学试剂有限公 司;氯铂酸(≥99%)购自阿拉丁试剂有限公司。

样品的晶相结构由 Rigaku D/MAX-2550/PC 型 X 射线衍射仪(XRD)测试(Cu Kα,λ=0.154 18 nm, U= 40 kV, I=100 mA,扫描范围 10°~80°);样品形貌采用 JEOL JEM-3010型透射电子显微镜(TEM)进行观察, 加速电压为 200 kV;比表面积和孔径分布在物理吸 附仪(NOVA-2200e)上采用液氮(77 K)静态吸附法测 定 N₂吸附--脱附等温线后计算得出;样品的紫外可 见光吸收光谱由 Lambda 950 型紫外可见分光光度 计来测定;荧光光谱由 LS-55 型荧光光谱仪测定。

1.2 实验方法

1.2.1 g-C₃N₄催化剂的制备

称取6 g 尿素和 3 g 三聚氰胺混合研磨均匀后, $置于管式炉中。在空气氛围中以 2 <math>\mathbb{C} \cdot \min^{-1}$ 升温至 550 \mathbb{C} ,恒温反应 4 h。自然冷却至室温后,研磨,制 得 g-C₃N₄。

 1.2.2 前驱体普鲁士蓝/g-C₃N₄复合材料(PB/g-C₃N₄) 的制备

称取0.15 g g-C₃N₄分散到45 mL去离子水中,在 磁力搅拌下,缓慢滴入一定量20 mg·mL⁻¹的 K₃[Fe(CN)₆]溶液。然后,加入5 mL乙醇,超声分散 10 min。向反应溶液中通入惰性气体,除去溶液中 的溶解氧。将反应溶液置于 λ =450 nm的光源下光 照 2 h,即可得到蓝色的悬浮溶液。产物用去离子 水、乙醇离心洗涤多次后,置于60℃烘箱中干燥,制 得PB/g-C₃N₄。

1.2.3 α-Fe₂O₃/g-C₃N₄复合光催化剂的制备

称取一定量的 PB/g-C₃N₄置于管式炉中,以 5℃・min⁻¹的升温速率升至 500℃,恒温2h,即得 α-Fe₂O₃/g-C₃N₄复合材料,简称 FCN。通过调控 K₃[Fe(CN)₆]的使用量,来合成不同α-Fe₂O₃含量的 FCN复合材料,标记为x% FCN(x%为α-Fe₂O₃相对于 g-C₃N₄的实际负载量,x=0.8、1.7、2.1、2.9、5.6)。

1.3 光催化性能测试

采用泊菲莱 Lab Solar-ⅢAG型光解水装置对样 品进行光催化活性测试。具体实验步骤如下:称取 10 mg 催化剂分散到 100 mL含 10 mL三乙醇胺的去 离子水溶液中,滴入 H₂PtCl₀溶液(3%Pt),超声、搅拌 均匀后,将系统抽真空,排除空气。以配有λ≥400 nm 的截止滤光片的 300 W 氙灯为光源,采用福立 GC7890 型气相色谱,对体系中产生的H₂进行在线 分析。

1.4 电化学性能测试

电化学测试采用三电极体系,以涂抹有催化剂的FTO导电玻璃作为工作电极,饱和甘汞电极(SCE)为参比电极,Pt网为对电极,0.5 mol·L⁻¹ Na₂SO₄溶液为电解液,以配有400 nm 截止滤光片的氙灯(PLS-SXE300,300 W)作为光源。采用CHI760D电化学工作站测试电流-时间曲线及交流阻抗曲线。在外加电压为0.4 V(vs SCE)下测试时间-电流曲线,开光、闭光的时间间隔为20 s。交流阻抗测试的频率范围为100 kHz~10 mHz,微扰信号幅度为10 mV。进行电化学测试前,体系通入N₂,排除电解池中的氧气。

2 结果与讨论

2.1 前驱体 PB/g-C₃N₄复合材料的制备机理分析

普鲁士蓝及其类似物是一类具有简单立方结构的金属有机框架,因其成本低、制备简单、无毒等

优点,被广泛用作金属氧化物的前驱体。但采用传 统的共沉淀法[21-23]和水热法[24-25]所制备的普鲁士蓝 的粒径较大且不易控制,不利于与其他材料复合。 我们采用光辅助沉积法,以在g-C₃N₄表面光诱导原 位生成的普鲁士蓝作为 α -Fe₂O₃前驱体,制备 α-Fe₂O₃/g-C₃N₄复合材料(图 1)。首先,将g-C₃N₄和 K₃[Fe(CN)₆]分散于乙醇溶液中(乙醇作为光生空穴捕 获剂),超声、搅拌均匀后,通入高纯氮气,除去溶液 中的溶解氧。然后采用波长为450 nm的入射光进 行光照。溶液中的部分[Fe(CN)。]³⁻发生解离,生成 Fe^{3+} ,并被均匀吸附于g-C₃N₄的表面(反应式1)。在 可见光照射下,g-C₃N₄有机半导体激发产生光生电 子-空穴对(反应式2)。由于光生电子具有强还原 性,可将吸附在g-C₃N₄表面的Fe³⁺还原成Fe²⁺(反应式 3)。然后, Fe²⁺进一步与[Fe(CN)₆]³⁻发生反应, 在 g-C₃N₄表面原位生成普鲁士蓝沉淀(反应式 4)。采用 红外光谱和紫外可见漫反射光谱,对光照前样品 (g-C₃N₄)和光照反应后的样品(PB/g-C₃N₄)进行了分 析,并证实了该推测。图S1a(Supporting information) 为g-C₃N₄和PB/g-C₃N₄的红外光谱图,由图可知,2个 样品均表现出g-C₃N₄骨架振动吸收峰,但PB/g-C₃N₄ 在2086 cm⁻¹处出现了一个较弱的振动吸收峰,该峰 为普鲁士蓝的氰基基团特征峰^[26]。从图S1b的紫外 可见漫反射光谱图可知,与g-C₃N₄相比,PB/g-C₃N₄在 波长450~800 nm内光吸收明显增强,并且在波长 600~800 nm 范围内出现峰包,这是由于g-C₃N₄的表 面生成了普鲁士蓝。此外,从插图可知,经光照后, 样品颜色由黄色变成墨绿色,这同样表明在g-C₃N₄ 表面生成了普鲁士蓝。随后,经高温热解,g-C₃N₄表 面的普鲁士蓝氧化分解生成α-Fe₂O₃,制得FCN复合 材料(反应式5)。发生的主要反应如下:

$$[\operatorname{Fe}(\operatorname{CN})_6]^{3-} \to \operatorname{Fe}^{3+} + 6\operatorname{CN}^- \tag{1}$$

$$g-C_3N_4 + h\nu \rightarrow e^-(CB, g-C_3N_4) + h^+(VB, g-C_3N_4)$$
(2)

$$+e^{-}(CB, g-C_{3}N_{4}) \rightarrow Fe^{2+}$$
(3)



Fe³⁴

图 1 FCN 复合材料制备示意图 Fig.1 Schematic diagram of FCN composites $3Fe^{2*}+2[Fe(CN)_6]^{3-} \rightarrow Fe_3[Fe(CN)_6]_2 \downarrow$ (4) $Fe_3[Fe(CN)_6]_2/g-C_3N_4 \xrightarrow{Calcination} \rightarrow$

$$\alpha - \mathrm{Fe}_2 \mathrm{O}_3 / \mathrm{g} - \mathrm{C}_3 \mathrm{N}_4 + \mathrm{CO}_2 \qquad (5)$$

2.2 表 征

2.2.1 晶体结构分析

图 2 是 α -Fe₂O₃、g-C₃N₄、0.8% FCN、1.7% FCN、 2.1% FCN、2.9% FCN和5.6% FCN的XRD图。由图 可知,FCN复合光催化剂均在2 θ =13.1°和27.4°处出 现衍射峰,分别对应g-C₃N₄的(100)和(002)晶面衍射 峰^[27]。当 α -Fe₂O₃的负载量增加到5.6%时,5.6% FCN在2 θ =33.1°和35.6°处出现2个信号较弱的衍射 峰,与 α -Fe₂O₃的(104)晶面、(110)晶面(PDF No.33-664)衍射峰相吻合^[28],表明样品5.6% FCN的铁化合 物为 α -Fe₂O₃。当 α -Fe₂O₃含量低于5.6%时,样品中 未观测到 α -Fe₂O₃的衍射峰,这可能是 α -Fe₂O₃负载 量较低,低于仪器检测限,难以检出所致。





图 2 g-C₃N₄、α-Fe₂O₃和FCN复合材料的XRD图 Fig.2 XRD patterns of g-C₃N₄, α-Fe₂O₃, and FCN composites

2.2.2 形貌分析

图 3a 和 3b 分别为 g-C₃N₄和 2.9% FCN 复合材料 的 TEM 图。从图 3a 可以看出,g-C₃N₄是由较为致密 的纳米片层堆叠而成。与体相 g-C₃N₄相比,负载 α -Fe₂O₃后,g-C₃N₄(图 3b)变得较为蓬松。BET (Brunauer-Emmett-Teller)比表面计算结果表明, 2.9% FCN 复合材料的比表面积约为 193 m²·g⁻¹(表 S1),约为体相 g-C₃N₄的 4.3倍。这是由于在高温煅 烧过程中,g-C₃N₄表面的普鲁士蓝前驱体不断地氧 化分解,生成纳米 α -Fe₂O₃。由于纳米 α -Fe₂O₃在高 温热处理过程中,可有效促进 g-C₃N₄纳米片层的厚 度,增大了其比表面积。图 3c、3d为2.9% FCN 的高 分辨透射电镜(HRTEM)图。由图可知,g-C₃N₄的表 面存在大量的直径为5~8 nm 的纳米粒子,其晶面间 距约为0.25 nm,对应于 α -Fe₂O₃的(110)晶面^[28],该结 果与XRD相吻合。图 3e~3i分别为FCN复合材料的 高角度环形暗场扫描透射电镜图(HAADF-STEM)及 各元素的分布图。由元素分布图可知,FCN 的骨架 是 g-C₃N₄,Fe、O元素均匀地分布在其表面,说明 α -Fe₂O₃较好地负载在g-C₃N₄的表面。

2.2.3 化学组成分析

报

图 4 为 2.9% FCN 和 g-C₃N₄ 的高分辨 XPS 谱图。 由 C1s 高分辨 XPS 谱图(图 4a)可知, 2.9% FCN 可拟 合为284.8、286.0、288.1和288.6 eV四个特征峰,分 别对应 C-C 键、C-NH,键、N-C=N 键和 C=O 键^[29],其中C=O键可能是普鲁士蓝在高温煅烧过 程中产生的。而g-C₃N₄在288.6 eV附近没有峰。在 286.1和288.2 eV处的峰分别对应于C-NH2键、N-C = N 键, 较 FCN 正移 0.1 eV。图 4b 是 N1s 的高分辨 XPS 谱图, FCN 位于 398.6、400.0 和 401.2 eV 处的 3 个N特征峰分别归属于C-N=C键、N-(C)。键、C-N-H键。而结合能位于404.1 eV处的峰则可能是 电荷效应或π电子激发所致^[30]。值得注意的是, g-C₃N₄的3个N特征峰结合能均较FCN正向偏移 0.2 eV。由图4c可知,结合能位于710.8 和724.5 eV 处的2个峰分别为 $Fe2p_{30}$ 和 $Fe2p_{10}$ 的特征峰,说明 2.9% FCN 复合材料中的铁元素主要是以 Fe³⁺的形 式存在^[31]。此外,从O1s的高分辨 XPS 谱图(图 4d)可 知,电子结合能位于529.7 eV处的峰归属于Fe-O 键的 O^{2-[14]}, 而 532.1 和 533.4 eV 处的 O 特征峰来源 于2.9% FCN 表面吸附的 0,及 H,0 分子中的氧[32]。 因此,g-C₃N₄上负载α-Fe₂O₃后,其C特征峰(C---NH₂) 键和 N-C=N 键)和 N 特征峰(C-N=C 键、N-(C), 键、C-N-H键)的结合能均略有偏移。结合能的偏 移表明α-Fe₂O₃与g-C₃N₄之间存在强相互作用^[14],两 者并非简单物理混合。而这种强相互作用,可提高 α -Fe₂O₃与g-C₃N₄之间的结合紧密度,能更有效地形 成结合良好的"异质结"[18],有望提高FCN复合光催 化材料的电荷分离和传输效率。

2.2.4 光学性质

图 5 为 g-C₃N₄和 FCN 复合材料的紫外可见漫反射光谱图。由图可知,随着 α -Fe₂O₃负载量的增加, FCN 复合材料在波长 450~600 nm 范围内的可见光 吸收逐渐增强。从插图可看出 FCN 复合材料的颜



- 图 3 g-C₃N₄ (a)和 2.9% FCN (b)的 TEM 图; 2.9% FCN 的 HRTEM 图 (c、d)、HAADF-STEM 图(e)及对应的 C (f)、N (g)、Fe (h)和 O (i)元素分布图
- $\label{eq:Fig.3} TEM \mbox{ images of g-C_3N_4$ (a) and 2.9% FCN (b); HRTEM \mbox{ images (c, d) and HAADF-STEM image (e) of 2.9% FCN, and corresponding elemental mappings of C (f), N (g), Fe (h), and O (i)$

色是随 α -Fe₂O₃负载量的增加而加深,说明 α -Fe₂O₃的引入可增强g-C₃N₄对可见光的吸收。此外,从图中可观察到FCN复合材料的吸收边发生了轻微蓝移,这主要归因于在高温热解过程中, α -Fe₂O₃纳米

粒子的形成促进了g-C₃N₄片层的热剥离,有效地减 少了片层厚度,增强了量子尺寸效应^[27]。

光生电子-空穴对发生复合时,会以光的形式 辐射能量。荧光强度越弱,表明光生电子-空穴的



图 4 2.9% FCN 和 g-C₃N₄的 C1s (a)、N1s (b)、Fe2p (c)、O1s (d)的高分辨 XPS 谱图 Fig.4 High-resolution XPS spectra of C1s (a), N1s (b), Fe2p (c), and O1s (d) of 2.9% FCN and g-C₃N₄

复合几率越小,光生载流子的分离效率越高^[14]。因此,我们利用荧光光谱来分析光生载流子的复合情况。图6为g-C₃N₄和2.9% FCN复合材料的荧光光谱 图。由图可知,二者在波长400~600 nm范围内具有 相似的荧光发射峰,其中440 nm处的峰归因于带隙 跃迁,而485 nm处的荧光发射峰属于激子峰,这可 能是半导体表面氧空位和缺陷所致^[33-35]。当g-C₃N₄ 上负载α-Fe₂O₃后,荧光发射峰强度大大降低,表明 g-C₃N₄与α-Fe₂O₃复合能有效抑制光生载流子复合, 促进光生载流子分离。



图 5 g-C₃N₄和FCN复合材料的紫外可见漫反射光谱图 Fig.5 UV-Vis diffuse reflectance spectra of g-C₃N₄ and FCN composites



图 6 g-C₃N₄和2.9% FCN荧光光谱图 Fig.6 Photoluminescence spectra of g-C₃N₄ and 2.9% FCN

2.3 光催化产氢性能及其稳定性评价

采用可见光下分解水产氢测试评价催化剂的 性能,负载3%Pt作为助催化剂。从图7a可知,FCN 复合材料的光解水产氢性能均高于纯g-C₃N₄,表明 g-C₃N₄与 α -Fe₂O₃复合后,催化活性得到明显提高。 然而,随着 α -Fe₂O₃负载量的增加,FCN复合材料的 光解水产氢速率呈现先增大后减小的趋势。这主 要是由于当 α -Fe₂O₃负载量过低时,不足以有效地促 进光生载流子分离;而负载量过高时:一方面,由于 遮蔽效应^[18],过量的 α -Fe₂O₃纳米粒子会削减到达 g-C₃N₄表面的入射光强度;另一方面,过量的 α -Fe₂O₃



图7 g-C₃N₄和FCN复合材料光解水产氢量-时间关系图 (a)和产氢速率图 (b) Fig.7 Time-dependent H₂ evolution (a) and H₂ evolution rate (b) over g-C₃N₄ and FCN composites

纳米粒子也会成为电子-空穴对复合中心,增大了 光生载流子的复合几率。当α-Fe₂O₃的含量为2.9% 时,FCN复合材料的光解水产氢速率达到最优,约 为1841.9 μmol·g⁻¹·h⁻¹,约是纯g-C₃N₄的3.3倍(图 7b)。进一步对该催化剂进行了稳定性测试,结果如 图8所示。连续循环4次后,2.9% FCN复合材料的 光催化活性基本不变,表明所制备的FCN复合材料 具有良好的光催化稳定性。



Fig.8 Stability test of photocatalytic H_2 evolution of 2.9% FCN composite

2.4 光电化学性能

第3期

为了探究光辅助法制备的2.9% FCN复合材料 光催化活性提高的机理,利用电化学工作站分析了 g-C₃N₄和2.9% FCN复合材料的光生载流子传输及 分离情况。图9是g-C₃N₄和2.9% FCN复合材料在外 加电压0.4 V(vs SCE)下测得的时间-电流曲线图。 由图可知,光照时,两者迅速产生光电流并达到稳 定。2.9% FCN复合材料的光电流密度约为0.31 μA·cm⁻²,约是g-C₃N₄(0.04 μA·cm⁻²)的7.8倍。众所 周知,光电流值的大小与光生载流子的分离及转移 有关,光电流密度越大,光生载流子复合率越低。 由此可见,构建α-Fe₂O₃/g-C₃N₄异质结能降低光生载 流子的复合几率,有效地提高光生电子-空穴的分 离效率,从而导致更多的光生载流子可以参与光解 水制氢反应,提高其可见光驱动光解水产氢催化 活性。



Fig.9 Time-current curves of $\mathrm{g}\text{-}\mathrm{C}_3\mathrm{N}_4$ and 2.9% FCN composites

电化学交流阻抗是分析光催化剂光生载流子 界面分离与传输的有效手段。图 10a、10b分别是 g-C₃N₄和 2.9% FCN 复合材料在暗态和光照下的 Nyquist曲线。曲线圆弧半径越小,表明光生载流子 在工作电极与电解液的界面传输阻力越小,电荷传 输速率越快^[35]。由图 10可知,无论是在暗态下还是 在可见光光照下,2.9% FCN 复合材料较g-C₃N₄具有 较小的圆弧半径,说明它的界面电荷传输阻力小,





(7)

光生载流子能迅速传输到复合催化剂表面并参与 催化反应,减少了光生电子-空穴对复合的几率,进 而提高了其光催化反应活性。

2.5 光催化机理分析

半导体的导带能量(*E*_{CB})和价带能量(*E*_{VB})可根据 下列公式进行计算^[36]:

$$E_{\rm CB} = X - E_{\rm e} - 0.5E_{\rm g} \tag{6}$$

$$E_{\rm VB} = E_{\rm CB} + E_{\rm g}$$

式中:X为样品的电负性,是组成原子的电负性的几 何平均值(eV); E_e 为氢原子上的自由电子的能量,约 4.5 eV; E_e 是样品的带隙能量(eV)。

根据紫外可见漫反射光谱图(图 S3)可知, α-Fe₂O₃和g-C₃N₄的带隙能分别为2.26和2.83 eV。 α-Fe₂O₃和g-C₃N₄的电负性分别为5.88和4.72 eV^[37]。 经计算,由其结果可推知g-C₃N₄的价带和导带电位 分别为1.63、-1.20 V(vs NHE),其导带电位比标准析 氢电位(0 V(vs NHE))更低;α-Fe₂O₃的价带和导带电 位分别为2.51、0.25 V,其导带电位较标准析氢电位 更高。当复合材料受到入射光照射时,g-C₃N₄和α-Fe₂O₃均可激发产生光生载流子,由于2个半导体的 能带之间存在电势差,半导体的接触界面将产生内 建电场。依据传统的异质结电荷迁移理论:在内建 电场的作用下,g-C₃N₄导带产生的电子将迁移至α- Fe_2O_3 导带上, 而 α -Fe₂O₃价带产生的空穴则迁移至g -C₃N₄的价带上。然而,由于α-Fe₂O₃的导带电位较 标准氢电位更高,显然不满足析氢反应的热力学要 求。我们推测,FCN复合材料光解水产氢机理应遵 循Z型异质结电荷传输机理(图11):在光照激发下, $g-C_3N_4$ 、 α -Fe₂O₃分别产生光生电子-空穴对,然后, α -Fe₂O₃导带上的电子迁移至g-C₃N₄的价带,并与g-C₃N₄价带的空穴结合,从而使光生电子富集在g-C₃N₄导带,使其具有较高的还原电势,而空穴则富集 在α-Fe₂O₃的价带上,使其具有较高的氧化电势。由 于光生电子和空穴分别分布在不同的半导体上,实 现了光生载流子的有效空间分离,大大地降低了光 生载流子的复合,因此,FCN复合材料展现出优异 的光解水产氢性能。



图11 传统异质结和Z型异质结电荷传输机理图

Fig.11 Schematic illustration of charge transfer mechanism for traditional heterojunction and Z-scheme heterojunction

2.6 影响FCN复合材料光催化活性因素的探讨

一般来说,Z型异质结光催化材料的催化活性 受半导体的尺寸大小、客体催化剂在主催化剂上的 分散情况以及两者的结合紧密程度等因素影响。 因此,我们分别采用机械混合法、直接煅烧法制备 出α-Fe₂O₃负载量为2.9%的α-Fe₂O₃/g-C₃N₄异质结复 合催化材料(分别标记为2.9% FCN-M、2.9% FCN-D (Supporting information),作为参照,深入探究原位光 沉积辅助-煅烧法所制备的异质结复合催化材料催 化活性高的原因。

图 12 是采用不同制备方法合成的 Z 型异质结 复合催化材料光解水产氢速率图。由图可知,采用 不同方法制备的 FCN 复合材料的催化活性差异较 大:采用原位光沉积辅助-煅烧法制备的复合材料 (2.9% FCN)催化活性明显优于其他2种方法,其产 氢速率约是直接煅烧法的1.72倍,物理混合法的 2.14倍。荧光光谱图(图 S4)和时间-光电流曲线图 (图 S5)均表明原位光沉积辅助-煅烧法制备的复合 材料的光生载流子分离效率高,光生载流子复合速 率低。这是由于物理混合法制备的复合材料的表 面能大,α-Fe₂O₃纳米粒子容易团聚,难以分散均匀, 形成的Z型异质结数量有限,同时 α -Fe₂O₃与g-C₃N₄ 之间结合不够紧密,因此采用物理混合法制备的复 合光催化材料性能最差。采用直接煅烧法虽然不 能有效克服 α -Fe₂O₃纳米粒子容易团聚的问题,但由 于在煅烧过程中,α-Fe₂O₃纳米粒子可有效促进g-C₃N₄半导体的剥离,增大了复合半导体的比表面积, 从而使得其光催化活性有一定程度地提高。而采 用原位光沉积辅助-煅烧法,利用在g-C₃N₄表面原位 生成的普鲁士蓝作为纳米α-Fe₂O₃的前驱体,不仅有 效地克服了 α -Fe₂O₃纳米粒子容易团聚的问题,而且 能确保其在g-C₃N₄表面的均匀分散、紧密结合,有效 地形成Z型异质结,从而可以有效地促进光生载流 子的分离和传输,并抑制光生载流子的复合。此 外,在普鲁士蓝煅烧生成α-Fe₂O₃纳米粒子的过程 中,也可有效地促进g-C,N,的剥离,提高复合半导体 的比表面积。因此,其光催化活性最优。





Fig.12 Photocatalytic activities of $g\text{-}C_3N_4$ and $\alpha\text{-}Fe_2O_3/$ $g\text{-}C_3N_4$ composite prepared by different methods under visible ligh

3 结 论

采用原位光沉积-煅烧法,利用g-C₃N₄表面原位 生成的普鲁士蓝作为α-Fe₂O₃纳米粒子的前驱体,成 功地制得了Z型α-Fe₂O₃/g-C₃N₄异质结复合催化材料。在可见光辐照下,该Z型α-Fe₂O₃/g-C₃N₄复合光催化剂表现出优异的可见光驱动光催化活性,其光解水产氢速率高达1841.9 μmol·g⁻¹·h⁻¹,约是纯g-C₃N₄产氢速率的3.3倍。该制备方法不仅简单,而且有效地克服了纳米粒子容易团聚、难以分散等难题,确保形成分散均匀、结合紧密的Z型异质结,从而可有效地促进光生载流子的分离和传输。本工作有望为高活性半导体复合光催化材料的制备提供新的思路。

Supporting information is available at http://www.wjhxxb.cn

参考文献:

- [1]Mishra A, Mehta A, Basu S, Shetti N P, Reddy K R, Aminabhavi T M. Graphitic Carbon Nitride (g-C₃N₄)-Based Metal-Free Photocatalysts for Water Splitting. *Carbon*, **2019**,**149**:693-721
- [2]Ye S, Wang R, Wu M Z, Yuan Y P. A Review on g-C₃N₄ for Photocatalytic Water Splitting and CO₂ Reduction. *Appl. Surf. Sci.*, 2015,358:15
 -27
- [3]Wen J Q, Xie J, Chen X B, Li X. A Review on g-C₃N₄-Based Photocatalysts. Appl. Surf. Sci., 2017,391:72-123
- [4]She X J, Liu L, Ji H Y, Mo Z, Li Y P, Huang L Y, Du D L, Xu H, Li H M. Template-Free Synthesis of 2D Porous Ultrathin Nonmetal-Doped g-C₃N₄ Nanosheets with Highly Efficient Photocatalytic H₂ Evolution from Water under Visible Light. *Appl. Catal. B*, **2016**,**187**:144-153
- [5]Zhou M J, Hou Z H, Zhang L, Liu Y, Gao Q Z, Chen X B. n/n Junctioned g-C₃N₄ For Enhanced Photocatalytic H₂ Generation. Sustainable Energy Fuels, 2017,1(2):317-323
- [6]Wang S J, Zhang J Q, Li B, Sun H Q, Wang S B. Engineered Graphitic Carbon Nitride-Based Photocatalysts for Visible-Light-Driven Water Splitting: A Review. *Energy Fuels*, 2021,35(8):6504-6526
- [7]Jiang Z F, Wan W M, Li H M, Yuan S Q, Zhao H J, Wong P K. A Hierarchical Z-Scheme α-Fe₂O₃/g-C₃N₄ Hybrid for Enhanced Photocatalytic CO₂ Reduction. Adv. Mater., 2018,30(10):1706108
- [8]Guo S, Wang H J, Yang W, Fida H, You L M, Zhou K. Scalable Synthesis of Ca - Doped α - Fe₂O₃ with Abundant Oxygen Vacancies for Enhanced Degradation of Organic Pollutants through Peroxymonosulfate Activation. *Appl. Catal. B*, 2020,262:118250
- [9]Frindy S, Sillanpää M. Synthesis and Application of Novel α-Fe₂O₃/ Graphene for Visible-Light Enhanced Photocatalytic Degradation of RhB. Mater. Des., 2020,188:108461
- [10]Zhang Z H, Hossain M F, Takahashi T. Self-Assembled Hematite (α-Fe₂O₃) Nanotube Arrays for Photoelectrocatalytic Degradation of Azo Dye Under Simulated Solar Light Irradiation. *Appl. Catal. B*, 2010,95(3/4):423-429
- [11]Geng Y X, Chen D Y, Li N J, Xu Q F, Li H, He J H, Lu J M. Z-

- [12]Liu J H, Zhang Y W, Lu L H, Wu G, Chen W. Self-Regenerated Solar-Driven Photocatalytic Water-Splitting by Urea Derived Graphitic Carbon Nitride with Platinum Nanoparticles. *Chem. Commun.*, 2012,48:8826e8
- [13]Huang L Y, Zhang R X, Sun X J, Chen X N. Synthesis and Characterization of g-C₃N₄/α-Fe₂O₃ Composites with Enhanced Photocatalytic Activity. *Key Eng. Mater.*, **2013**,575:225-228
- [14]Li Y P, Li F T, Wang X J, Zhao J, Wei J N, Hao Y J, Liu Y. Z-Scheme Electronic Transfer of Quantum - Sized α - Fe₂O₃ Modified g - C₃N₄ Hybrids for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production. Int. J. Hydrogen Energy, 2017,42(47):28327-28336
- [15]Wang J S, Qin C, Wang H J, Chu M N, Zada A, Zhang X L, Li J D, Raziq F, Qu Y, Jing L Q. Exceptional Photocatalytic Activities for CO₂ Conversion on Al—O Bridged g-C₃N₄/α-Fe₂O₃ Z-Scheme Nanocomposites and Mechanism Insight with IsotopesZ. *Appl. Catal. B*, 2018,221:459-466
- [16]Guo H W, Chen M Q, Qin Z, Wang Y A, Ma W H, Ding J. Synthesis of Z - Scheme α - Fe₂O₃/g - C₃N₄ Composite with Enhanced Visible -Light Photocatalytic Reduction of CO₂ to CH₃OH. J. CO2 Util., 2019, 33:233-241
- [17]Li C M, Yu S Y, Che H N, Zhang X X, Han J, Mao Y L, Wang Y, Liu C B, Dong H J. Fabrication of Z-Scheme Heterojunction by Anchoring Mesoporous γ-Fe₂O₃ Nanospheres on g-C₃N₄ for Degrading Tetracycline Hydrochloride in Water. ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6(12):16437-16447
- [18]Xu Q L, Zhu B C, Jiang C J, Cheng B, Yu J G. Constructing 2D/2D Fe₂O₃/g - C₃N₄ Direct Z - Scheme Photocatalysts with Enhanced H₂ Generation Performance. Sol. RRL, 2018,2(3):1800006
- [19]Zhou P, Yu J G, Jaroniec M. All-Solid-State Z-Scheme Photocatalytic Systems. Adv. Mater., 2014,26(29):4920-4935
- [20]She X J, Wu J J, Xu H, Zhong J, Wang Y, Song Y H, Nie K Q, Liu Y, Yang Y C, Rodrigues M T F, Vajtai R, Lou J, Du D L, Li H M, Ajayan P M. High Efficiency Photocatalytic Water Splitting Using 2D α-Fe₂O₃/g-C₃N₄ Z-Scheme Catalysts. Adv. Mater., 2017,7(17): 1700025
- [21]Nai J W, Lou X W. Hollow Structures Based on Prussian Blue and Its Analogs for Electrochemical Energy Storage and Conversion. Adv. Mater., 2018:1706825
- [22]Fornasieri G, Aouadi M, Durand P, Beaunier P, Rivière E, Bleuzen A. Fully Controlled Precipitation of Photomagnetic CoFe Prussian Blue Analogue Nanoparticles within the Ordered Mesoporosity of Silica Monoliths. *Chem. Commun.*, 2010,46(42):8061-8063
- [23]Huang Y X, Xie M, Wang Z H, Jiang Y, Yao Y, Li S J, Li Z H, Wu F, Chen R J. A Chemical Precipitation Method Preparing Hollow-Core-Shell Heterostructures Based on the Prussian Blue Analogs as Cathode for Sodium-Ion Batteries. *Small*, **2018**,**14**(28):1801246
- [24]Hu M, Jiang J S, Ji R P, Zeng Y. Prussian Blue Mesocrystals Prepared by a Facile Hydrothermal Method. *CrystEngComm*, 2009, 11 (11):2257-2259

- [25]Jomma E Y, Ding S N. One-Pot Hydrothermal Synthesis of Magnetite Prussian Blue Nano-Composites and Their Application to Fabricate Glucose Biosensor. Sensors, 2016,16(2):243-243
- [26]蒋钰宙,李锦春,傅水标,虞颖,刘海清,李 蕾.普鲁士蓝大尺寸复合膜的制备和结构表征. 化工材料, 2015,43(12):58-63
 JIANG Y Z, LI J C, FU S B, YU Y, LIU H Q, LI L. Synthesis and Structure Characterization of Prussian Blue Based Nanohybrid Membrane Material. New Chemical Materials, 2015,43(12):58-63
- [27]Dong F, Li Y H, Wang Z Y, Ho W K. Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity and Oxidation Ability of Porous Graphene - like g-C₃N₄ Nanosheets via Thermal Exfoliation. *Appl. Surf. Sci.*, 2015, 358:393-403
- [28]Hu J, Zhao X, Chen W, Chen Z. Enhanced Charge Transport and Increased Active Sites on α-Fe₂O₃ (110) Nanorod Surface Containing Oxygen Vacancies for Improved Solar Water Oxidation Performance. ACS Omega, 2018,3:14973-14980
- [29]Liu J H, Zhang T K, Wang Z C, Dawson G, Chen W. Simple Pyrolysis of Urea into Graphitic Carbon Nitride with Recyclable Adsorption and Photocatalytic Activity. J. Mater. Chem., 2011,21(38):14398-14401
- [30]Yang X L, Qian F F, Zou G J, Li M L, Lu J R, Li Y M, Bao M T. Facile Fabrication of Acidified g-C₃N₄/g-C₃N₄ Hybrids with Enhanced Photocatalysis Performance under Visible Light Irradiation. Appl. Catal. B, 2016,193:22-35
- [31]Flak D, Chen Q L, Mun B S, Liu Z, Rekas M, Braun A. In Situ Ambient Pressure XPS Observation of Surface Chemistry and Electronic Structure of α-Fe₂O₃ and γ-Fe₂O₃ Nanoparticles. Appl. Surf. Sci., 2018,455:1019-1028
- [32]Cheng R L, Zhang L X, Fan X Q, Wang M, Li M L, Shi J L. One-Step Construction of FeO_x Modified g-C₃N₄ for Largely Enhanced Visible-Light Photocatalytic Hydrogen Evolution. *Carbon*, 2016,101: 62-70
- [33]Yu J G, Ran J R. Facile Preparation and Enhanced Photocatalytic H₂-Production Activity of Cu(OH)₂ Cluster Modified TiO₂. *Energy Environ. Sci.*, 2011,4(4):1364-1371
- [34]He Y M, Wang Y, Zhang L H, Teng B T, Fan M H. High-Efficiency Conversion of CO₂ to Fuel over ZnO/g - C₃N₄ Photocatalyst. Appl. Catal. B, 2015,168:1-8
- [35]Ansari M B, Jin H L, Parvin M N, Park S E. Mesoporous Carbon Nitride as a Metal-Free Base Catalyst in the Microwave Assisted Knoevenagel Condensation of Ethylcyanoacetate with Aromatic Aldehydes. *Catal. Today*, 2012,185(1):211-216
- [36]Tian N, Huang H W, He Y, Guo Y X, Zhang T R, Zhang Y H. Mediator - Free Direct Z - Scheme Photocatalytic System: BiVO₄/ g-C₃N₄ Organic-Inorganic Hybrid Photocatalyst with Highly Efficient Visible-Light-Induced Photocatalytic Activity. *Dalton Trans.*, 2015, 44(9):4297-4307
- [37]Kadi M W, Mohamed R M, Ismail A A, Bahnemann D W. Performance of Mesoporous α-Fe₂O₃/g-C₃N₄ Heterojunction for Photoreduction of Hg(II) under Visible Light Illumination. *Ceram. Int.*, **2020**, **46**(14):23098-23106